ZINSSER® WATERTITE

Niskozapachowa, akrylowa farba wodoodporna

- Zatrzymuje wodę pod ciśnieniem do 2,5 bara (dwukrotnie wyższym niż hydroizolacje lateksowe)
- Zapobiega przesiąkaniu wody przez ściany cementowe, murowane i betonowe oraz podłogę piwnicy
- Ochrona wyschniętej powłoki przed degradacją grzybiczą
- Może być nakładany na mokre lub suche powierzchnie
- Gładkie, nieżółknące wykończenie typu eggshell

WWW.ZINSSEREUROPE.EU

ZINSSER® WATERTITE

OPIS
System dwuwarstwowy. Pierwsza warstwa gruntuje i uszczelnia powierzchnię. Druga warstwa kończy proces uszczelniania, aby zapewnić ochronę przed wnikaniem wody i ochronę wysuszonej powłoki przed degradacją grzybiczą.

ZALECANE UŻYCIE
Do stosowania na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach betonowych, stiukowych, cementowych, żużlowych i innych powierzchniach murowanych. Produkt jest idealny do wewnętrznych ścian piwnic i do uszczelniania betonowych płyt piwnicznych przed instalacją podłóg (nie zalecany do ruchu pieszego). Może być również stosowany na zewnętrznych fundamentach i ścianach oporowych, powyżej i poniżej poziomu gruntu. Na bazie rozpuszczalnika.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,47
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych wagowo:	74%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	48%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 h
Do przemalowania:	4 h
Pełne utwardzenie:	7 - 14 dni

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO
400 - 500 µm na warstwę

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO
220 - 260 µm na warstwę

ZUŻYCIE TEORETYCZNE
1,8 - 2,5 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE
Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Nowy lub niemalowany mur: Powierzchnia musi być czysta i wolna od brudu, tłuszczu, oleju, mydła i innych zanieczyszczeń. Nowy mur musi utwardzać się przez co najmniej 30 dni przed nałożeniem impregnatu. Zasolenie lub wykwity (biały proszkowy osad często występujący na ścianach) należy usunąć ("wytrawić") roztworem kwasu solnego lub środka do wytrawiania betonu. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta i środkami ostrożności. Po zastosowaniu dokładnie spłukać powierzchnię wodą.
Usunąć całą istniejącą pleśń. Użyć roztworu 1 filiżanki domowego wybielacza na litr wody lub użyć środka do usuwania pleśni. W przypadku budynków komercyjnych postępuj zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi usuwania pleśni (jeśli istnieje obawa o pleśń za ścianami, pod podłogą, w systemach wentylacyjnych lub innych niewidocznych obszarach, skontaktuj się z profesjonalistą specjalizującym się w usuwaniu pleśni). Usuń zewnętrzną pleśń.
Wcześniej malowane powierzchnie: WATERTITE gwarantuje wodoodporne wykończenie po nałożeniu na goły mur. Może być stosowany na wcześniej pomalowanych, niebłyszczących powierzchniach, jednak jego wodoodporność zależy wówczas od integralności poprzedniej powłoki. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy usunąć jak najwięcej starej powłoki poprzez ręczne zeskrobanie powierzchni, a następnie dokładne szczotkowanie druciane. Skuteczna jest również szlifierka taśmowa z taśmą szlifierską o ziarnistości 50.
Powierzchnie zewnętrzne należy oczyścić za pomocą czyszczenia wysokociśnieniowego (parowego) lub piaskowania, aby usunąć wszystkie luźne i łuszczące się farby i cement. Wszystkie powierzchnie należy oczyścić roztworem kwasu solnego i dokładnie spłukać wodą. Luźny piasek i żwir powstały w wyniku trawienia kwasem należy usunąć z powierzchni za pomocą odkurzacza lub zamiatarki.
Łatanie wycieków wody i pęknięć: wszystkie dziury i pęknięcia, zwłaszcza aktywne wycieki wody, należy załatać cementem hydraulicznym. Uszczelnij połączenie między podłogą a ścianą za pomocą cementu hydraulicznego. Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta dotyczącymi czasu schnięcia itp.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Dokładnie wymieszać przed i w trakcie aplikacji.

WARUNKI APLIKACJI
Temperatura powietrza, podłoża i materiału powłokowego 10°C lub wyższa.
Aby zapobiec gromadzeniu się oparów rozpuszczalnika, należy otworzyć wszystkie okna i drzwi.
Użyć nieiskrzącego wentylatora wyciągowego, aby zapewnić ruch powietrza. Zgasić wszystkie płomienie i lampki kontrolne w podgrzewaczach wody i systemach grzewczych. Wyłączyć systemy wentylacji/ogrzewania za pomocą termostatu.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL
Nałożyć pierwszą warstwę za pomocą grubego pędzla z poliestrowym włosiem lub wałka na małym odcinku (1m x 1m), a następnie za pomocą pędzla wmasować powłokę w pory muru. Nałożyć tyle farby, ile potrzeba do uzyskania ciągłej, wolnej od otworów powłoki.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK
W przypadku niemalowanych, porowatych powierzchni należy użyć wałka o średnicy 24 mm, a w przypadku gładkich lub uprzednio malowanych powierzchni - wałka o średnicy 18 mm. Druga warstwa może być nakładana pędzlem lub wałkiem

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ
Świeże wycieki i krople należy wycierać szmatką i rozcieńczalnikiem do farb. Aby zminimalizować zapach rozpuszczalnika, używaj bezzapachowego spirytusu mineralnego i czyść narzędzia aplikacyjne poza obszarem roboczym.

Data wydania: 23/10/2025

Dostępne kolory i opakowania: Wiecej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® WATERTITE

UWAGI

- WATERTITE nie jest zalecany do zbiorników wody pitnej, cystern, wanien dla ptaków lub basenów, ani jako podkład lub wykończenie podłóg narażonych na ruch pieszy.
- Nie nakładać, jeśli w ciągu 24 godzin spodziewane są ulewne deszcze.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	370 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	370 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	500 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszce.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 3 lata od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 4 do 32°C.

Data wydania: 23/10/2025

Dostępne kolory i opakowania: Wiecej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu